



توضیحات محصول

- MFQ-STEА-CA. دوستدار محیط زیست، دارای عملکرد بسیار خوب در فرآیند تولید است PVC به عنوان پایدارکننده حرارتی
- MFQ-STEА-CA دارای پایداری حرارتی و مقاومت آب و هوایی عالی است
- MFQ-STEА-CA مقاوم در برابر نور شدید خورشید و آلودگی سولفیدی
- MFQ-STEА-CA سازگاری و پراکندگی خوب با PVC دارد
- MFQ-STEА-CA از نظر اقتصادی مقرون به صرفه در کاربردهای نرم و نیمه سخت است

خصوصیات عمومی

شکل ظاهری	• پودر بسیار ریز
رنگ	• سفید

مشخصات فنی

حداکثر رطوبت موجود	• 3 %
اسید چرب آزاد	• 1.00 %
نقطه ذوب	• 150-160 C
رسوب	• 9.2-10.2 %
چگالی	• 1.08 gr/cm ³
فیلتر با مش 500	• ≤1 %
Phr	• 3-5

توجه

- مقدار مصرف: ۳% تا ۵% بسته به کاربرد نهایی و ضخامت ورق.
- ماندگاری: بیش از ۱۲-۱۸ ماه نباشد. برای نگهداری به مدت طولانی در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی در کیسه های پلی پروپیلن بافته شده به وزن 25 کیلوگرم می باشد.